

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

- ✓ КЛАДОЧНЫЕ И ШТУКАТУРНЫЕ СОСТАВЫ
- ✓ СТЯЖКИ ПОЛОВ

ПОВЫШАЕТ ПЛАСТИЧНОСТЬ СМЕСИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДВИЖНОСТЬ
РАСТВОРА ДО 5 ЧАСОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пластификатор для цементно-песчаных смесей применяется как активная добавка, которая обеспечивает подвижность и пластичность готового раствора, улучшает адгезию, снижает водопотребность смеси. Пластификатор повышает прочность и долговечность затвердевшего состава.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется как пластифицирующая добавка в цементно-песчаные растворы для приготовления стяжек, кладочных и штукатурных смесей.

ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ:

Добавку смешать с половиной от расчетного количества воды, тщательно перемешать. Вторую половину воды вводить постепенно, регулируя пластичность раствора. Полученную массу тщательно перемешать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промыть проточной водой. Состав не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен.

ДОЗИРОВКА

1 л состава на 100 кг цемента.



СВОЙСТВА:

- снижает водопотребность раствора на 15-20%
- повышает пластичность
- увеличивает жизнеспособность раствора до 5 часов
- препятствует расслоению и водоотделению растворной смеси
- способствует набору прочности
- увеличивает сцепление с арматурой, не вызывает коррозии

ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя при температуре от -30 до +30°C. После размораживания сохраняет свои свойства. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

СОСТАВ:

Пластифицирующие добавки, консервант, вода.

ФАСОВКА:

1 л/5 л/10 л

Добавка предназначена для цементно-песчаных смесей, приготовляемых на строительных объектах из цемента и песка. Возможно применение добавки с заводскими сухими смесями.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА ДОБАВКИ К СУХИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ СМЕСЯМ ООО ЗАВОД «ДИОЛА»

Наименование продукции	Марка по прочности	Расход Д – 609 на 25 кг сухой смеси, мл/25кг	Расход Д – 609 на 100 кг сухой смеси, мл/100кг
Д – 341 Грубый ровнитель для пола	-	62,5	250
Д – 342 Стяжка бетонная для пола	-	62,5	250
Д – 343 Пескобетон	М 200	75	300
	М 300	95	380
Д – 371 Кладочная смесь	М 100	55	220
	М 150	62,5	250
	М 200	75	300
Д – 375 Кладочный состав для печей и каминов	-	112,5	450