



# E6 FACADE DeLuxe

КРАСКА ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



Краска E6 Facade DeLuxe соответствует европейским стандартам DIN. Образует прочное долговечное покрытие, устойчивое к УФ - лучам и воздействию атмосферных осадков. Краска обладает превосходной укрывистостью. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, что позволит сохранить фасад идеально чистым. Надежно защитит от биопоражений. Великолепная стойкость цвета надолго сохранит безупречный внешний вид Вашего дома.

Фасадная атмосферостойкая краска предназначена для высококачественной окраски фасадов и цоколей зданий.



Изготовлено в соответствии с европейскими стандартами DIN EN 13300. Производитель гарантирует соответствие качества продукции европейским стандартам.

Евроведро: 0,9L / 1,8L / 2,7L / 5,4L / 9L

## ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть сухим и чистым. При необходимости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. Для укрепления поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окрашиванием. Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем. Наружные работы проводить в сухую и безветренную погоду, не допуская попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой около 2 часов. Заявленный уровень влагостойкости и прочности достигается полностью через две недели с момента окрашивания.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные и ранее окрашенные поверхности.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не содержит вредных примесей, пожаро-, взрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

## СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, двуокись титана (для базы А), функциональные добавки, вода.



Все материалы соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья человека и атмосферы соединений. Не содержат летучих органических соединений (VOC).



Водоразбавляемая краска считается более экологичной, не имеет запаха, имеет хорошую укрывистость.



Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях.

## КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в двух базах.

**База А** – применяется как самостоятельная белая краска или колеруется в светлые тона.

**База С** – только для колеровки в насыщенные и темные тона.



компьютерная колеровка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	ISO 2813	МАТОВАЯ			
		1	2	3	4
Белизна (База А), %	ISO 7724-2	97,4			
Укрывистость, %	DIN EN ISO 6504-3	98,0			
Время высыхания при нормальных условиях, ч	DIN EN ISO 9117	2			
Стойкость к истиранию	DIN EN ISO 11998	Класс 1			
Количество проходов мокрой щеткой		>20000			
Расход м <sup>2</sup> /л	по ровной невпитывающей поверхности	10-12			
	по неровной впитывающей поверхности	7-9			



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

TU 20.30.11-005-23599235-2016 (с изм. №1)  
ГОСТ Р 52020-2003

